



Erstatter: 2008-04-21

Dato: 2012-07-17

Casco Woodfiller

3701 Natur, 3702 Eik

3703 Teak

Woodfiller er beregnet for reparasjon av sprekker, kvisthull og ujevnheter i tre innendørs. Overflaten kan beises og males som tre. Løsemiddelbasert.

- Innendørs bruk
- Løsemiddelbasert
- Gir en glatt flate
- Kan males, beises eller lakkeres

TEKNISK DATA

Produkttype:	Nitrocellulosebasert sparkel
Emballasje:	125 gr
Farge:	Natur, Eik, Teak
Løsemiddel:	Aceton, Ethylacetat, Isopropyl
Tørrestoff:	40 %
Konsistens:	Pasta
Densitet:	900 kg/m ³
Monteringstid:	0- 5min.
Påføringstemp.:	+10 °C – + 25°C
Tørketid:	ca 1 time
Oppbevaring:	Minst 12 mndr. i uåpnet emballasje ved + 10- + 30°C

Stålsparkel og slipepapir.

HELSE OG MILJØ

Brannfare:	Meget brannfarlig
Helsefare:	Helseskadelig. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding og hudkontakt. Inneholder aceton, etylacetat.

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

BRUKSANVISNING

Underlaget skal være rent, tørt og fritt for urenheter og løse partikler. Sliping med sandpapir forbedrer vedheften. Fyll hull og sprekker fylldig med Woodfiller da produktet krymper ved herding. I dypere hull må det legges i flere sjikt, la tørke mellom hvert sjikt. Tørketid er normalt ca 1 time. Når Woodfiller er tørr kan produktet slipes og males, beises eller lakkeres.

SUPPLERENDE PRODUKTER





Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker ute-lukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht:



CASCO SCHÖNOX NORWAY AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no