



Erstatter: 08.12.2010

Dato: 2012-03-14

Pistolskum Snabb 3931

Freonfritt en-komponent polyuretan skum for proffbrukeren. Benyttes til tetting og isolering f.eks. mellom karm og vegg og gjennom-føringer. God vedheft til de fleste materialer, også mot fuktige flater. Oppbevares stående

- Hurtigherdende
- Ute og inne
- Fester til de fleste materialer
- Også til fuktige flater
- Gode isoleringsegenskaper
- God lydisolering

TEKNISK DATA

Produkttype:	En-komponent polyuretan skum
Drivgass:	Propan/Isobutan/MDI
Emballasje:	700 ml
Farge:	Gul hvit
Cellestruktur: Mellomfin	
Aldringsbestandighet:	God, beskyttes mot UV lys
Arbeidstemperatur:	+5°C - +30 °C (best +20 °C)
Klebefri:	10-12 min
Herdetid:	30-35 min avhengig av temperatur og luftfuktighet
Forbruk:	Ca 22 lm ved 8 cm ² fuge. Tilsvare 4 stk 120 cm x 120 cm vinduer
Vannabsorpsjon:	1-2 %
K-verdi ved 50 med mer tykkelse:	0,7 w/m ²
Temp.bestandighet:	-50 °C - +90° C
Oppbevaring:	18 mndr. i uåpnet emballasje ved romtemperatur. Oppbevares stående.

Underlaget skal være fast, rent og fritt for støv og løse partikler. Dekk til overflater for å unngå søl da herdet skum kun kan fjernes mekanisk

PÅFØRING

Skumflasken bør ha rom temperatur. Flasken ristes kraftig. Fjern beskyttelseshetten. Monter flasken på pistolen. Hold flasken opp ned. Når fugeskummet kommer i jevn strøm kan arbeidet starte. Fyll fugen ca 40 %. Skjær bort overflødig skum etter utharding. Etter lengre pauser må flasken ristes. Ved lav fuktighet må materialer tilføres fuktighet, bruk dusjflaske med rent vann. Under arbeidet skal beskyttelseshansker og briller benyttes, sørg for god ventilasjon. Ved ekspansjon av skummet frigjøres store krefter. Det er en fordel å stemple opp vinduer og dører.

HERDING

Herder ved hjelp av fuktighet i materialer og luft.

FORBEHANDLING

EGENSKAPER

Skummet ekspanderer 50 % umiddelbart ved applisering, for siden å ekspandere ytterligere 50 %. Herdet skum virker som vann- og lufttetting, diffusjonssperre og isolering. Herdet skum kan males eller fuges med en elastisk fugemasse. Unngå direkte sollys.

Må ikke utsettes for temperatur over +50°C.

HELSE OG MILJØ

Brannfare: Meget brannfarlig
Helsefare: Inneholder isocyanat, MDI.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

For ytterligere informasjon, se Sikkerhetsdatablad.

RENGJØRING

Generelt bør god renslighet overholdes. Uherdet skum fjernes med aceton. Herdet skum fjernes mekanisk. Rens pistolen med NBS Rensevæske

SUPPLERENDE PRODUKTER

NBS Rensevæske og NBS fugeskumpistol.

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht:



CASCO SCHÖNOX NORWAY AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no