

Erstatter: 2012-03-15

Dato: 2015-12-18

Sanitary Silicone 4090-4096



Fuktherdende silikon fugemasse for tetting av fuger i våtrom. God vedheft mot de fleste materialer og tåler bevegelser på 25 %. Antimuggbehandlet med en varighet på 1-2 år. Misfarget silikon kan vaskes med klorin. Gulning kan forekomme på lyse farger, spesielt i mørke rom.

- Høyelastisk
- Til våtrom
- 25 % bevegelsesopptak
- Fester til de fleste materialer uten primer
- Lett å påføre
- Ikke overmalbar

TEKNISK DATA

Produkttype:	Alkoxy, antimuggbehandlet
Konsistens:	Tiksotrop pasta
Emballasje:	40 ml og 300 ml
Farge:	Transparent, Hvit, Lys grå, Grå, Sandbeige, Brun, Svart
Løsemiddel:	Ingen
Tørrestoff:	96 %
Densitet:	Ca. 1010 kg/m ³
Shore A:	Ca. 20
Bevegelsesopptak:	25 %
Standard:	ISO 11600 F-25-LM
Skinndannelse:	10-35 min.
Herdetid:	2-3 mm pr døgn ved +23 °C og 50 % RF Minimum 30 % RF
Temp.bestandighet:	-50 °C - +150 °C +5 °C - +40 °C
Oppbevaring:	Minst 18 md. i uåpnet emballasje ved romtemperatur.

FORBEHANDLING

Alle fuger, også sementfuger, som er infisert av mugg må fjernes, rengjøres og repareres før ny silikon påføres. Hefteflatene skal være rene, tørre og fri for fett, olje, støv og lignende. Grundig rengjøring med stålbørste, sliping eller avfetting med oppløsningsmiddel kan være nødvendig. Til marmor og annen naturstein anbefaler vi Casco AquaSeal.

PÅFØRING

Skjær av plastspissen i 45° vinkel, noe smalere enn fugens bredde. Skru av spissen og skjær av patronspissen. Benytt egent fugepistol ved påføring. Etter påføring med fugepistol trykkes fugemassen i god kontakt med heftflatene, og overflaten gattes med en fuktet fugepinne. Bruk rent vann eller vann med litt oppvaskmiddel. For mye såpe kan påvirke skinndannelsestiden. Bruk bunnfyllingslist 25 % større enn fugens bredde for å få riktig dimensjon på fugen.

BEGRENSNING

Ikke overmalbar. Risiko for gulning på lyse farger, spesielt i mørke rom. Vi anbefaler Casco AquaSeal som et alternativ. Sanitary Silicone kan ikke brukes i akvarium, her anbefaler vi Casco Glass silikon. Begrenset feste på fete plasttyper.

HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen
Helsefare: Ring lege ved svelging. Unngå øye og hudkontakt. Ved øyekontakt, skyl med store mengder vann. Oppsøk lege hvis irritasjon vedvarer.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Se Sikkerhetsdatablad for mer informasjon.

RENGJØRING

Generelt bør god renslighet overholdes. Fugemasse på huden fjernes med tørr klut, og vask med såpe og vann. Verktøy rengjøres med en fuktig klut og Casco Limvask ved behov, før det har herdet. Herdet fugemasse fjernes med Casco Seal Remover eller mekanisk.

SUPPLERENDE PRODUKTER

Casco skjelettpistol 6172 eller Casco ProGun P160 og Casco SealFix 6122.

FARGE

Produktnr	Farge	NCS kode
4083	Dark Grey	S5502-Y
4085	Anthracite	S7502-B
4088	Manhattan	S2502-Y
4090	Transparent	
4091	White	S0603-G40Y
4092	Grey	S3502-Y
4093	Light grey	S2000-N
4094	Brown	5010-Y50R
4096	Black	S9000-N
550046110	Pergamon	1002-R
550146110	Jasmine	1005-Y20R
550246110	Sandstone	2005-Y20R
500346110	Sandgrey	3005-Y20R
500446110	Bahama begie	1005-Y50R
408046110	Bali brown	8005-Y20R

(Angitt NCS kode er nærmest)

FDV

Rengjøring

Skyll fugene med rent vann og tørk av etter bruk for å fjerne såperester osv. slik at fugene holdes så rene og tørre som mulig. Dersom fugen er skadet eller misfarget og vedheften fortsatt er bra, skjær bort den skadede fugemassen og fug på

nytt med tilsvarende produkt. Priming er ikke nødvendig. Dersom vedheften er dårlig må fugemassen fjernes helt. Renhold bør i regelen vaskes med mest mulig pH-nøytrale vaskemidler, for eksempel Casco Allrent, som er et svakt alkalisk vaskemiddel (pH 7,5). Hyppig vask med sure vaskemidler vil forringe fugemassen.

Fjerning av silikon

Skjær bort mest mulig med en tapetkniv, vær forsiktig slik at underliggende membran ikke skades. Påfør Casco Seal Remover og la den virke i 1-4 timer. Tørk eller skrap bort massen, skyll med vann og la tørke før ny silikon påføres. Se produktinformasjon for Casco Seal Remover for mer informasjon.

Vedlikehold

Vedlikeholdsintervallene vil variere. De vil påvirkes sterkt av mekaniske og ytre forhold, og må derfor fortløpende vurderes. Produktet vil over tid bli nedbrutt av ytre påvirkninger. Nedmatting og fargeforskjeller vil kunne fremkomme. Reparasjoner og skader bør utføres med et tilsvarende produkt. Noe fargeavvik vil da fremkomme.

Metoder for avhending

Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengde til et minimum i den grad det er mulig. Avfallshåndtering må skje i samsvar med lokalt regelverk. Tom og tørr emballasje kan leveres til gjenvinning. SIKA NORGE AS er tilsluttet Grønt Punkt Norge med medlemsnr. 11339. Vennligst kontakt lokal myndighet for rettleiding om avfallsbehandling. Unngå kontakt med store mengder spillmateriale og utslipp til jord og vannveier på overflaten.

Den europeiske avfallslisten (EAL)

10 13 11 annet avfall av sementbaserte komposittmaterialer enn det nevnt i 10 13 09 og 10 13 10.

Farlig avfall

Rester og ikke herdet produkt er farlig avfall og leveres til Miljøstasjon

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 79 00
Web: www.casco.no