

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



# HEY'DI K11 WATERPROOFER

Vanntett, sementbasert slemming for  
mur og betongkonstruksjoner.  
Grunnmur - Basseng - Cisterner m.m

## Beskrivelse

Hey'di K11 er en sementbasert overflatebehandling/slemming av alle typer mur- og betongkonstruksjoner. Hey'di K11 blandes med vann og gir en vanntett og diffusjonsåpen overflate.

## Bruksområder

Grunnmur i betong, lettklinker (Leca) og betongblokker, kjellerrom, tanker, brønner, basseng, damanlegg m.m. Godkjent av Nasjonalt Folkehelseinstitutt i forbindelse med drikkevann. Laveste anvendelsestemperatur +6 °C.

## Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag forvannes. På ikke sugende overflater skal priming utføres som gysing ved at 1:1 Hey'di KZ/vann blandes med Hey'di K11 til en velling som påføres underlaget med kost. Det skal forvannes før hver påføring, men unngå vannfilm.

## Utblanding - Bruksmåte

Hey'di K11 blandes med rent vann, som helles først i blandekaret. Benytt ca. 4,8 liter vann til 15 kilo Hey'di K11. Ved å erstatte 15-20% av blandevannet med Hey'di KZ sikres maksimal heft til underlaget. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder skal det benyttes drill med visp eller universalmixer. Etter utblanding bør massen stå noen minutter, før den røres opp på nytt og eventuelt justeres med mer vann. Påføring foretas med gresskost i ett eller flere strøk. Neste strøk foretas når foregående er avbundet, dagen etter eller senere.

Hey'di K11-blandingen skal være lett å stryke, men skal ikke renne. Hey'di K11 størkner som andre sementprodukter, følgelig må utblandet masse brukes fortløpende. Unngå å stryke Hey'di K11 på varm mur eller i sterkt solskinn.

## Forbruk

1 kilo pr. m<sup>2</sup> pr. strøk. Anbefalt forbruk grunnmur 2 kilo pr. m<sup>2</sup>, ved konstant vanntrykk min. 4 kilo pr. m<sup>2</sup>. Anbefalt 3 strøk under bakkenivå. Forbruk Hey'di KZ - ca. 1,2 kilo pr. 15 kilo Hey'di K11.

## Tørketid

1-5 timer avhengig av temperatur og underlag.

## Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

## Pakning

5 pose, 15 og 25 kilo sekk.



## TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: ..... ca. 4,8 l/15 kg  
Materialforbruk: ..... 1 kg/pr. m<sup>2</sup>  
Største kornstørrelse: ..... 0,3 mm  
Brukstid: ..... 2-4 timer  
Heftfasthet ..... 1,4 N/mm<sup>2</sup>  
Vanndampdiffusjon ..... 0,9 g/m<sup>2</sup>hmmHg  
(2 strøk)

## PRODUKTKODER

### Hey'di varenr:

5 kilo: ..... 112  
15 kilo: ..... 102  
25 kilo: ..... 103

### GTIN nr:

5 kilo: ..... 7054150001120  
15 kilo: ..... 7054150001021  
25 kilo: ..... 7054150000734

### Nobb nr:

5 kilo: ..... 30160683  
15 kilo: ..... 29260353  
25 kilo: ..... 10186898

### Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 05.06.12



### HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.